

ITALICA BETON

Эффект "бетон"



ITALICA BETON для создания декоративного эффекта «бетон», «микроцемент». Эффект достигается благодаря специальным добавкам.

Неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer или ITALICA PRIMER ACRILICO.

ITALICA BETON наносится в один или два слоя, по адгезионной грунтовке ITALICA QUARZO ADESIONE.

Нанесение в один слой: нанести ITALICA BETON и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продирь».

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой ITALICA BETON, дать полностью высохнуть в течении 24 часов. Вторым слоем формируется конечная фактура.

Для получения более выраженного эффекта «прошкурить» мелкой наждачной бумагой высохшую поверхность покрытия BETON.

Защитный слой: нанести 1 слой пропитки ITALICA PRIMER ACRILICO, сушка 2 часа. Нанести 1-2 слоя защитного покрытие ITALICA FINISHMAT (матовый) или ITALICA LACCA PROTETTIVA 7 (шелковисто-матовый), межслойная сушка 2 часа.

Инструмент: венецианская кельма или терка из нержавеющей стали, шпатель.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».



Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличении влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 400 грамм в один слой, 700 грамм в два слоя

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.