

facade
ITALICA
SILICO



Премиальная долговечная фасадная краска, на силиконовой основе

- | | |
|-------------------------------|---|
| Назначение | <ul style="list-style-type: none">❑ Атмосферостойкая фасадная краска для ответственных архитектурных объектов, модифицированная силиконовой смолой, с натуральной микрослюдой. Чешуйчатая структура микрослюды существенно повышает сопротивляемость покрытия к атмосферным воздействиям и увеличивает срок службы.
Использование силиконовой составляющей дает тройной практический эффект - идеальное соотношение эластичности, паропроницаемости и водостойкости покрытия.❑ Предназначена для высококачественной отделки фасадов ответственных архитектурных зданий и строительных сооружений по штукатуркам, кирпичу, бетону и другим минеральным поверхностям, силикатному кирпичу. А также для окраски по старым окрашенным слоям (водно-дисперсионным, акриловым, ПВХ краскам).❑ Идеально подходит для систем утепления фасадов.❑ Экологически чистая, нетоксична.❑ Колеруется универсальными колеровочными пастами. |
| Свойства покрытия | <ul style="list-style-type: none">❑ Матовая. Образованное покрытие обладает высокой устойчивостью к резким перепадам знакопеременных температур, атмосферным осадкам, ультрафиолету, кислотным и щелочным загрязнениям среды. Обладает стойкостью к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств. Высокая степень адгезии (сцепление с поверхностью).❑ Обладает низким грязеудержанием и легко обновляется. |
| Подготовка поверхности | <ul style="list-style-type: none">❑ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Непрочно держащиеся старые покрытия полностью удалить. Дать поверхности просохнуть – максимально допустимая влажность поверхности 8 %. Пористые и ранее окрашенные поверхности предварительно обработать грунтовкой ITALICA PRIMER SILICO или ITALICA TIEFPRIMER. Для укрепления и связывания непрочных поверхностей (осыпающиеся штукатурки и старые краски, гипс и пр.) использовать грунтовку ITALICA TIEFPRIMER.❑ Неровности, трещины зашпатлевать. Свежей штукатурке дать высохнуть в соответствии с рекомендацией производителя.❑ Окраску допускается производить при условии обеспечения нормального водоотвода с кровли здания и выступающих фрагментов (балконов, эркеров, козырьков, и т.п.), гидроизоляции балконов, нормальной организации дренажа. |
| Способ применения | <ul style="list-style-type: none">❑ Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10 % объем.). Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C - 12 часов.❑ После окончания работ оборудование, инструмент и тару замывать водой, не допуская высыхания краски. |
| Расход | <ul style="list-style-type: none">❑ Средний расход 7м2/л (200 гр/м2), зависимости от типа поверхности и способа нанесения, точный расход определяется пробной выкраской на объекте. |
| Меры предост-ти.
Хранение. | <ul style="list-style-type: none">❑ Краска экологически чистая, нетоксична, пожаро - и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.❑ Хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. |