

## ITALICA EFFETTO CRACK

### ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТА «ТРЕЩИНЫ»



Грунтовка для получения «трещин» на венецианской штукатурке, декоративной штукатурке.  
На водной основе.

#### Технология

Размер трещин зависит от толщины слоя растрескиваемого материала и временем высыхания. Чем толще слой растрескиваемого материала, тем шире и длиннее «трещины». Чем дольше время высыхания, тем шире и длиннее «трещины».

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

#### Вариант нанесения:

Рекомендуется сделать пробный выкрас, для проверки совместимости с *растрескиваемым* верхним покрытием!

Первый слой – краска стойкая к мытью, заколерованная в желаемый цвет. Например, краска ITALICA 7 colore naturale или ITALICA METALLICO (для получения золотых или серебристых трещин).  
Второй слой – ITALICA EFFETTO CRACK, наносится в один-два слоя валиком, кистью. Промежуточная сушка один час. После высыхания образует прозрачную пленку.  
Третий слой – финишный декоративный слой, заколерованный в желаемый цвет (рекомендуется использовать Italica Nuova Venezia, Maroccino, Antico Muro). Третий слой наносится не позднее, чем через 24 часа после нанесения ITALICA EFFETTO CRACK.

**!!! ВАЖНО.** Для получения результата необходимо выполнять условия:

1. EFFETTO CRACK нельзя разбавлять.
2. Рекомендуется предварительно сделать пробную выкраску.
3. EFFETTO CRACK водорастворим даже в высохшем состоянии. Не допускать перемешивания нанесенного EFFETTO CRACK с последующим верхним слоем (финишным) в процессе его нанесения.
4. Не сушить финишный слой тепловентилятором. Только естественная сушка!
5. При работе рядом с обогревающими приборами, отключить их.
6. Температура воздуха и поверхности не выше + 25 °C

**Средний расход** на 1кв.м.: 50 грамм в один слой, 70 грамм в два слоя.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Хранение: при температуре не ниже +5C, в плотно закрытой таре. Не замораживать.