

Sabbia silver/Gold

Эффект «песчаных бурь» с серебряным / золотым перламутром

«Sabbia Silver» и «Sabbia Gold» – искрящийся декоративный материал, с элегантным перламутровым блеском. Позволяет создавать причудливый, не повторяющийся рисунок в виде «песчаных барханов», с ярко выраженной игрой света и тени. Данное декоративное покрытие позволяет создавать как нежные, романтические, так и контрастные, броские интерьеры.

Расход материала	200-250 г/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Легкая / Средняя
Тип уборки	Можно мыть
Степень блеска	Полуглянцевая
Структура поверхности	Шероховатая
Декор. потенциал	Низкий / Средний
Реставрация	Сложная

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

Рекомендации к нанесению

1. Поролоновым валиком окрасить поверхность стены интерьерной краской «Arioli», колерованной в необходимый цвет. Дождаться полного высыхания краски (6 часов).
2. После высыхания краски, маховой кистью нанести материал «Sabbia Silver» или «Sabbia Gold», небольшими мазками, разнонаправленными или перекрестными, вертикальными или диагональными движениями, неравномерно распределяя песчинки по поверхности.

Базовый цвет	Серебро / Белое золото
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 1,5-2 часа / Полное – 12 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Фракция	100-200
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.