

ITALICA BETON ARGENTO

Серебристая декоративная штукатурка

Прочная декоративная штукатурка для создания блестящей перламутровой мелкофактурной поверхности. Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA. Ручное и машинное нанесение.

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer. Расход на 1 слой - 0,11кг/м². Время высыхания 1 час.

Нанести подготовительный слой адгезионной основы **QUARZO ADESIONE**. Расход на 1 слой - 0,11кг/м². Время высыхания 2 часа.

Разбавление водой: не более 10%. **BETON ARGENTO** наносится в один или два слоя. Ручное и машинное нанесение.

Нанесение в один слой: нанести **BETON ARGENTO** и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продеры».

Средний расход на 1 слой - 0,4кг/м². Время высыхания 12 часов.

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой **BETON ARGENTO**, дать полностью высохнуть. Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя «впадины».

Средний расход на 2 слоя «карта мира» - 0,45кг/м². Время высыхания 12 часов. Межслойная сушка 6 часов.

Для получения фактуры валиком: нанести **BETON ARGENTO** равномерно на поверхность и затем раскатать его валиком равномерными движениями. Межслойная сушка 4 часа.

Расход на 1 слой - 0,5-0,8кг/м². Время высыхания 12 часов.

Защитный слой: для дополнительной защиты готового покрытия нанести 1-2 слоя лака ITALICA FINITURA или LACCA PROTETTIVA 90.

Расход на 1 слой - 0,09кг/м², 2 слоя – 0,14кг/м². Время высыхания 4 часа.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Инструмент: венецианская кельма, шпатель, валик для краски и лака, кисть.

Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

После окончания работ инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, натуральные наполнители, функциональные добавки.

Хранение и транспортировка: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.