

ITALICA EFFETTO QUARZO

СУПЕРПРОЧНАЯ КВАРЦЕВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



Фактурная декоративная штукатурка с натуральным кварцевым наполнителем. Твердость покрытия такова, что после полной полимеризации об поверхность стачивается металл. Специально разработана для объектов с большой истираемой нагрузкой на стены. Идеально подходит для общественных помещений. Подходит для фасадных и интерьерных работ.

Покрытие моется, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки **ITALICA Tiefprimer**.

Нанести подготовительный слой адгезионной основы **QUARZO ADESIONE**. Время высыхания 2 часа.

Разбавление водой: не более 10%. **EFFETTO QUARZO** наносится в один или два слоя. Ручное и машинное нанесение.

Нанесение в один слой: нанести **EFFETTO QUARZO** и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продирь».

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой **EFFETTO QUARZO**, дать полностью высохнуть. Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя «впадины». Межслойная сушка 6 часов.

Так как кварц является очень твердым материалом, в процессе нанесения возможно появление «железнения (чернение)» поверхности. Для исключения этого эффекта рекомендуется не приглаживать подсохший материал, все работы проводить по влажному материалу. Или использовать пластиковую кельму.

Инструмент: терка или кельма из нержавеющей стали, пластиковая терка, шпатель. Машинное нанесение: картушный пистолет.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1 кв.м.: 700 грамм в один слой, 1100 грамм в два слоя с эффектом «карта мира»

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать