

## ITALICA SETA MINERALE

### Декоративное покрытие с эффектом «Шелк», «Бархат», «Хай-тек бетон»

ITALICA SETA MINERALE – декоративная штукатурка, которая соединила в себе возможности нескольких материалов, позволяет создавать эффектные гладкие поверхности с «шелковым» и «бархатным» эффектом или «хай-тек бетон» с серебристым оттенком. Образованное покрытие значительно прочнее стандартных декоративных штукатурок «под шелк», за счет применения минеральных микрочастиц особой формы.

ITALICA SETA MINERALE позволяет формировать фактурные рисунки, трафареты, сложные орнаменты с идеально гладкими краями, которые подчеркиваются мягким серебристым фоном и раскрывают все богатство материала. Натуральные минералы и серебряные наполнители с идеальной формой микрочастиц обеспечивают премиальные эффекты, высокую кроющую способность и низкий расход SETA MINERALE.

**Для этого материала не требуется готовить стены «под покраску», достаточно подготовки «под обои».**

SETA MINERALE в трендовых цветах создаст безупречный стиль в общественных местах, эффектную строгость в коммерческих помещениях, отлично подойдет для любых интерьерных стилей. Может применяться в системе с другими декоративными покрытиями ITALICA.

Применение специальных лаков ITALICA увеличивает устойчивость SETA MINERALE к многократной влажной уборке, защиту от воды и механических повреждений.

**База:** серебряная (argento), золотая (oro)

---

#### Свойство:

- Подходит для помещений, требующих влажную уборку стен, в том числе с повышенной влажностью (офисы, торговые комплексы, больницы и школы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные комнаты, бассейны и др.), кроме мест с прямым попаданием воды, допускается попадание брызг воды.
- Парогазопроницаемость (Sd): 0,24 (DIN 52 615)
- Влажное истирание (истираемость): класс 2 по DIN EN 13 300, соответствует «устойчивая к истиранию».
- Плотность: около 1,2 г/см<sup>3</sup>.

Замечание: вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных технических данных.

---

#### Экологичность:

На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Без растворителей. Соответствует предельной концентрации летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза в группе A/a (2010).

---

#### Колеровка:

Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок. Допускается ручная и машинная колеровка.

---

#### Готовность поверхности:

Сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer, средний расход 10м<sup>2</sup>/л (0,1кг/м<sup>2</sup>), 1слой. Дать пропитке высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 1 час. Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.

---

#### Технология нанесения:

Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 10% (0,1кг воды на 1кг краски). Температура воздуха при нанесении +8...+25°С. Влажность поверхности – не более 8%.

SETA MINERALE наносится разнонаправленными легкими приглаживающими движениями, в один и более слоев. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».

Каждый слой должен высохнуть, промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°С не менее 4 часов. Время высыхания может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ инструмент тщательно вымыть водой.

---

#### Средний расход:

Средний расход 10м<sup>2</sup>/л (0,12кг/м<sup>2</sup>).

Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса.

---

---

**Инструмент:** венецианская кельма из нержавеющей стали, кисть, валик.

---

**Дополнительная защита:**

---

Для придания дополнительных защитных свойств покрытию SETA MINERALE, рекомендуется применять лаки ITALICA FINITURA или LACCA PROTETTIVA, 1-2 слоя. Средний расход 12м<sup>2</sup>/л (0,08кг/м<sup>2</sup>), 1 слой.

---

**Время высыхания и Эксплуатация (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):**

---

Через 3 часа – покрытие сухое (мыть нельзя). Последующая окраска лаком допустима через 12 часов. Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения (время полного схватывания материала). Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9). Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение матовости покрытия.

---

**Хранение и транспортировка:**

---

Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.

---

**Состав:** вода, акриловое связующее, натуральные наполнители и пигменты, улучшающие добавки.

---

**Меры предосторожности и утилизация:**

---

Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды. Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, а также как бытовой мусор.

---