

## ITALICA LACCA ESTREMO ALC

### Лак защитный, гидрозатворяющий и укрепляющий

LACCA ESTREMO ALC - глянцевый

Защитный лак для защиты микроцемента, арт-бетона, декоративных штукатурок, минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурки, гипс, камень и др.). На основе не желтеющего алкида и растворителя. Максимально глубокая пропитывающая и закрепляющая способность. Надежно укрепляет и защищает от агрессивного воздействия атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Не желтеет, обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к образованию микротрещин. Для наружных и внутренних работ.

Свойства покрытия:

- гидрозатворяющий, прочный слой
- высокая эксплуатационная прочность
- стойкость к истиранию
- водостойкость, атмосферостойкость
- блокирует высолы

#### Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли, жирных пятен и отслоений.

Температура воздуха, поверхности и лака +5...+28С, относительная влажность воздуха не выше 80%.

Лак перед применением тщательно перемешать.

**LACCA ESTREMO ALC** наносится в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 5 часов. Перед нанесением каждого слоя лак тщательно перемешать. Полное высыхание лака – 5 дней (до эксплуатации).

Инструмент: валик, кисть, краскораспылитель. Очистка инструмента растворителем: сольвент, уайт-спирит.

**Средний расход** на 1кв.м.: 80-100 грамм в один слой.

Для стен с прямым попаданием воды (на основе микроцемента) необходимо выдерживать минимальный расход лака. Минимальный расход лака ESTREMO SUPER ALC по загрунтованной поверхности составляет 0,08кг/м<sup>2</sup> на каждый слой. Полноценная защита поверхности достигается при соблюдении данной нормы, необходимой для получения определенной толщины пленки покрытия.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

**Меры предосторожности.** Беречь от возгорания. При проведении работ и в течение последующих двух суток тщательно проветривать помещение. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и рук. В случае попадания немедленно обратиться к врачу (глаза сразу промыть большим количеством воды). Хранить в месте, недоступном для детей.

**Утилизация:** пустую тару и высохшие остатки утилизировать как строительный или бытовой мусор. Остатки лака не сливать в водоемы, канализацию.

#### Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой, неповрежденной таре производителя, вдали от пищевых продуктов и недоступных для детей месте, защищая от солнца и влаги. Температура хранения -30...+30С.