

## LACCA ESTREMO EP

### Лак с зеркальным блеском на эпоксидной основе

LACCA ESTREMO EP – глянцевый, для внутренних и наружных работ.

Двухкомпонентный лак на эпоксидной основе. Обладает глубокой пропитывающей и закрепляющей способностью, создает особо прочное долговечное покрытие, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Не желтеет.

Основное применение – для защиты стен и полов, бетонных столешниц и раковин, в том числе во влажных помещениях, с прямым попаданием воды (например, душевые кабинки, ванные комнаты, бассейны), для помещений с большой проходимостью, для защиты полов от воды и механического истирания.

Защита стен и полов:

- Минеральные поверхности, бетон, кирпич, камень, микроцемент, декоративные штукатурки
- Раковины, столешницы, подоконники из бетона, микроцемента, камня
- Деревянные поверхности, в том числе: паркетные и деревянные полы, лестницы, вагонка, брус, мебель.

#### Технология

Влажность поверхности не более 5%. Температура воздуха, поверхности и лака не ниже +5С, относительная влажность воздуха 55-70%.

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли, жирных пятен и отслоений.

Влить компонент В в компонент А с постоянным кругообразным перемешиванием. Смешанный лак использовать в течение 30 минут, до его «замирания».

LACCA ESTREMO EP наносится в 2 слоя, межслойная сушка не менее 12 часов и не более 24 часов. Для исключения стыков рекомендуется техника нанесения «крест на крест», не давая краю высохнуть.

Первый слой является грунтовочным, разбавить 646 или 650 растворителем на 5-20% масс. Расход на 1кв.м. 150-200гр.

Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка шлифовать абразивной бумагой 320-400.

Второй слой наносится без разбавления. Расход на 1кв.м. около 100гр.

Время высыхания лака до эксплуатации – 24 часа.

Инструмент: валик для лаков (велюр с ворсом 8-10мм), кисть. Качество нанесения лака существенно зависит от качества валика, рекомендуется использовать валики проверенных марок! Очистка инструмента растворителем: 646 или 650 растворитель.

**Средний расход** на 1кв.м., 2 слоя: 250-300 грамм.

**Полноценная защита поверхности достигается при соблюдении нормы рекомендуемого расхода лака, необходимой для получения определенной толщины пленки покрытия.**

**Хранение и транспортировка:** при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.