

ITALICA LACCA ESTREMO PROTECTOR

Лак, водоотталкивающий барьер. Усиливающая добавка в покрытия.

LACCA ESTREMO PROTECTOR - полуматовый

Прочный, водоотталкивающий лак на водной основе. Синтетический каучук.

Назначение:

1. **ВОДНЫЙ БАРЬЕР** - не пропускает воду, гидрофобный отталкивающий эффект. Отлично подходит для стен в помещениях с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки) и помещений с большой проходимостью.
2. **УВЕЛИЧИВАЕТ СТОЙКОСТЬ** к мытью и прочность декоративных штукатурок, красок на водно-дисперсионной основе. Добавить 10-20% LACCA ESTREMO PROTECTOR в материал, тщательно перемешать.

Специально разработан для стен в помещениях с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки). Дает прочный износостойкий, водостойкий слой, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Не изменяет цвет со временем, обладает хорошей эластичностью.

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. Безопасно для людей и окружающей среды. Быстросохнущий, однокомпонентный, без резкого запаха.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли, жирных пятен и отслоений. Поверхность рекомендуется предварительно загрунтовать праймером ITALICA TIEFPRIMER, один слой. Время высыхания праймера 2 часа.

Температура воздуха, поверхности и лака не ниже +5С, относительная влажность воздуха не выше 80%.

LACCA ESTREMO SUPER наносится в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 24 часа. Инструмент: валик, кисть, краскораспылитель. Перед нанесением следующего слоя поверхность рекомендуется слегка шлифовать.

Полное высыхание лака - 24 часа. Полная прочность покрытия достигается через 20 дней (можно мыть).

Средний расход на 1кв.м.: 80-100 грамм в один слой.

Для стен с прямым попаданием воды и полов необходимо выдерживать минимальный расход лака. Минимальный расход лака ESTREMO PROTECTOR и ESTREMO SUPER по загрунтованной поверхности составляет 0,1кг/м² на каждый слой. Полноценная защита поверхности достигается при соблюдении данной нормы, необходимой для получения определенной толщины пленки покрытия.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: связующее, вода, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.