

LACCA ESTREMO SUPER

Полуматовый лак с высокими защитными свойствами

Однокомпонентный полиуретан-акриловый лак на основе полимера последнего поколения, предающего покрытию высокую прочность и износостойкость, для внутренней и наружной отделки. Подходит для жилых и коммерческих помещений со средне проходимой нагрузкой. Дает прочный износостойкий, водостойкий слой, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Не желтеет. Быстросохнущий, однокомпонентный, без запаха.

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.

Защита стен и полов внутри помещений:

- Бетонные и кирпичные поверхности, камень, микроцемент, декоративные штукатурки
- Деревянные поверхности, в том числе: паркетные и деревянные полы, лестницы, вагонка, брус, мебель.

Наружная защита стен:

- Бетонные и кирпичные поверхности, камень, микроцемент, декоративные штукатурки
- Деревянные поверхности, в том числе: вагонка, брус, доска, мебель.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли, жирных пятен и отслоений. Пористые поверхности грунтовать праймером ITALICA TIEFPRIMER, время высыхания не менее 3 часов. Глянцевые поверхности «заматировать» - отшлифовать шлифовальной бумагой, удалить пыль от шлифовки.

Условия применения

Температура основания в процессе нанесения лака +10...+30°C (температура основания может быть ниже температуры воздуха на 3-4 градуса).

Температура воздуха не менее +15...+30°C. Наличие сквозняков может привести к дефектам на поверхности покрытия: пересыхание, пузыри, рябь, шагрень.

Влажность воздуха не более 85% при температуре +20°C и не более 75% при температуре +10°C.

При доставке на объект охлажденного материала необходимо выдержать его в теплом помещении не менее 1 суток. В нормальных условиях температура компонентов лака должна быть около +20°C.

Лак перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, не более 5%. Наносится в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 3 часа. Перед нанесением верхнего слоя поверхность рекомендуется слегка шлифовать абразивной бумагой 320-400.

Время высыхания лака:

Полное высыхание - 12 часов (до эксплуатации в мягкой обуви).

Полная прочность достигается через 14 дней (до установки мебели и настила ковровых покрытий).

Инструмент: валик для лаков, кисть, краскораспылитель. Качество нанесения лака существенно зависит от качества валика, рекомендуется использовать валики проверенных марок! Очистка инструмента: вода.

Состав: вода, полиуретан-акриловое связующее, функциональные добавки.

Средний расход на 1кв.м.: 70-100 грамм в один слой.



stucco decorativo e vernici. facile creare

Для исключения стыков рекомендуется техника нанесения «крест на крест», не давая краю высохнуть.

Необходимо выдерживать минимальный расход лака. Минимальный расход лака ESTREMO SUPER по загрунтованной поверхности составляет 0,07кг/м² на каждый слой. Полноценная защита поверхности достигается при соблюдении данной нормы, необходимой для получения определенной толщины пленки покрытия.

Хранение и транспортировка: при температуре не ниже +10С, в плотно закрытой таре. Не замораживать. Не допускать попадания прямых солнечных лучей!