

ITALICA PRIMER SILICATO УКРЕПЛЯЮЩИЙ

НЕ ГОРЮЧАЯ, КЛАСС НГ/КМО (ФЗ №123)

Назначение	<ul style="list-style-type: none">□ Грунтовка глубокого проникновения, на силикатной основе. Для обработки минеральных поверхностей перед нанесением ITALICA INTONACO TRAVERTINO. С высоким показателем паропроницаемости, не снижает паропроницаемость стен.□ Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков на путях эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе: медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, в помещениях вместимостью более 300 человек.□ По штукатуркам, кирпичу, бетону и другим минеральным поверхностям, силикатному кирпичу.□ Экологически чистая, нетоксична.
Свойства покрытия	<ul style="list-style-type: none">□ Влагостойкое, используется в том числе для сырых помещений (помещений без образования капельной влаги на поверхностях).□ Предотвращает появление плесневелых грибов и других микроорганизмов, антисептическое.□ Паропроницаемое, «дышащее».□ Высокая степень адгезии (сцепление с поверхностью) к минеральным поверхностям.
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none">□ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Непрочно держащиеся старые покрытия полностью удалить. Дать поверхности просохнуть – максимально допустимая влажность поверхности 8 %.□ Неровности, трещины зашпатлевать известковой или известково-цементной смесью. Свежей штукатурке дать высохнуть не менее 30 дней.□ Окраску допускается производить при условии обеспечения нормального водоотвода с кровли здания и выступающих фрагментов (балконов, эркеров, козырьков, и т.п.), гидроизоляции балконов, нормальной организации дренажа.
Способ применения	<ul style="list-style-type: none">□ Готова к применению, не допустимо разбавление. Грунтовка наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Время сушки до последующей окраски, при температуре (18 – 20)°С - 12 часов.□ После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допуская высыхания грунтовки.
Расход	<ul style="list-style-type: none">□ Средний расход в один слой 100грамм, в зависимости от типа поверхности и способа нанесения, точный расход определяется пробной выкраской на объекте.
Экологичность	<ul style="list-style-type: none">□ На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Не содержит тяжёлые металлы. Не содержит токсичные, ароматические, хлорсодержащие вещества
Меры предосторожности. Хранение.	<ul style="list-style-type: none">□ Грунтовка экологически чистая, нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.□ Хранить при температуре выше +5°С в плотно закрытой таре.