

# Marokkano

## Марокканская штукатурка

*Удивительный отделочный материал, имитирующий состаренный мрамор с золотыми вкраплениями, придаст стенам поистине роскошный вид и станет отличным решением для оформления интерьера в восточном и африканском стиле.*

Расход материала	0,6-1,2 кг/м <sup>2</sup>
Вид работ	Внутренние / Наружные
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая / Шероховатая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Легкая

### Свойства и область применения

Мелкофактурная паста предназначена для внутренних и наружных работ. Эффективно применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Материал не требует тщательной подготовки основания, так как **способен скрыть незначительные неровности и трещины**. Также хорошо подходит для отделки OSB плит, как защитное и декоративное покрытие. Материал можно наносить методом воздушного напыления.

### Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

### Рекомендации к нанесению

- ① Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.
1. Кельмой или шпателем нанести первый слой штукатурки равномерным тонким слоем.
2. После высыхания (6-8 часов), второй слой штукатурки можно нанести разными способами:  
**Первый способ.** Нанесение методом «тампонирования» при помощи морской губки: необходимо взять небольшое количество материала на губку, прижимая к палитре снять излишки, затем наносить на поверхность выполняя промокательные легкие движения.  
**Второй способ.** Набирать небольшое количество материала на кельму или шпатель, после чего на отлип сформировать фактуру, оставляя необработанные участки.
3. Через 5-15 минут слегка пригладить кельмой рельеф, формируя желаемый рисунок.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 6-8 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, технологические добавки, вода.