

Microcemento

Однокомпонентная сухая смесь

Декоративное покрытие на известково-цементной основе для создания декоративных рельефов. Для создания стиля лофт в технике артбетон.

Расход материала	1-2 кг/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Сухая
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая / Шероховатая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Средняя

Свойства и область применения

Сухая смесь, нетоксично, экологически чистый материал. Для внутренних работ. Материал не требует тщательной подготовки основания, так как **способен скрыть незначительные неровности и трещины**. При покрытии воском, позволяет производить влажную уборку покрытия.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию состава. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и загрунтована кварц-грунтом. Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ≤80%. При работе использовать инструменты только из нержавеющей стали. Не смешивать с другими типами смесей.

Рекомендации к нанесению

- Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO.
- Перед применением материал разбавить водой с лаком Silk Road. (1кг Microcemento + 250 гр лак + 150 гр вода). Тщательно перемешать, повторно перемешать через 10 минут.
- Наносить с помощью кельмы, валика и другим инструментом, в зависимости от желаемого рисунка, работая участками около одного квадратного метра. Работы выполнять при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C и не выше +25°C
- До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.
- Через 6-8 часов инструментом нанести ровно первый слой материала.
- Через 6-8 часов инструментом нанести второй слой материала, аналогично первому.
- Через 5-10 минут пригладить с небольшим усилием до появления характерного рисунка.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 8-12 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 48 часов.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Белый цемент, минеральные наполнители, технологические добавки.