

Travertino Acrilico/new

Акриловая декоративная штукатурка «Травертин»

«Травертин» – благородный не теряющий своей актуальности материал на акриловой основе, известный нам с эпохи возрождения, зернистая текстура в сочетании с гладкой поверхностью, похожая на срез шлифованного камня травертин, с произвольным росчерком линий и плавными тональными переходами.

Расход материала	г1-1,2-2 кг/м ² г0,5-0,5-0,8 кг/м ²
Вид работ	Внутренние/ Наружная
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Сухая
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая / Шероховатая / Зернистая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Средняя

Свойства и область применения

Готовый к применению материал, для наружных и внутренних работ. Перед применением тщательно перемешать. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходимы ровные, чистые поверхности, выровненные с помощью штукатурки.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Месящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Рекомендации к нанесению

- ① Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.
- Штукатурку равномерно нанести кельмой на толщину зерна. При помощи шпателя или декоративной щётки с жёстким ворсом формировать произвольные горизонтальные полосы (продиры), имитируя срез камня «Травертин». Важно чтобы поверхность в процессе работы оставалась влажной.
 - Через 10-15 минут, без усилия, приглаживать поверхность кельмой.
 - По истечении 5-10 минут повторить приглаживание с усилием.
 - Поверхность можно покрыть лаком (разведенным водой 1/1 в 2 слоя при помощи валика), воском или лазурью .

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 8-12 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Фракция	acrilico - 1, acrilico new - 0,5
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.